

La collezione Vogue porta l'eleganza naturale della pelle bovina di origine europea al centro della scena, con una grana naturale lavorata che ne esalta il tocco morbido e compatto. Questa pelle è caratterizzata da una mano morbida e un aspetto semilucido molto naturale e attraente, perfetta per chi desidera dare a divani e poltrone un valore pregiato.



European origin



Thickness  
1.2–1.4 mm



Average size  
52–54 sf



Chrome  
tanning



Dyed  
through

**Analisi**  
Test

**Metodo di prova**  
Test method

**Unità di misura**  
Measurement unit

**Garantito**  
Guaranteed

**Resistenza allo strappo pantalone**  
Tear strength (single edge tear)

UNI EN ISO 3377-1

N

≥ 20

**Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli)**  
Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 4

**Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli)**  
Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 4

**Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli)**  
Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998  
ISO 11641 pH8

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 4

**Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli)**  
Colour fastness to rubbing (dry, 50.000 cycles)

UNI EN ISO 5402

N/cm

Nessun danno  
No damage

**Adesione della rifinizione (a secco)**  
Finish adhesion (dry)

UNI EN ISO 11644

N/cm

≥ 2

**Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m<sup>2</sup>)**  
Color fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)

UNI EN ISO 105 B02  
(MET. 5)

Scala dei blu  
Blue scale

≥ 4

**Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma**  
Smolder resistance, cigarette and match flame

CAL TB-117 (2013, Sec. 1)  
BS 5852: 1979, source 0-1  
BS EN 1021-1-2:2006

-

Passa  
Pass



[www.blauer-engel.de/uz148](http://www.blauer-engel.de/uz148)

**LEATHER CARE**

Evitare la luce diretta del sole.  
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.  
Avoid direct sunlight.  
Avoid exposure to heat sources.



0575

Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9 Reg. X/3, Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), 7 IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), 7 IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). IMO/MSC/Circ. 1102.

La pelle di Gruppo Mastrotto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastrotto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in accordance to ASTM International D6866.