

	Scheda tecnica	Specifica interna	Data	Redatto	Verificato	Approvato
	S4055I_b	A_F011	05/11/24	RQ	LAB	UT
SAMOA						

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pelle bovina conciata al cromo
Grain leather chromium tanned

DESTINAZIONE D'USO/TO BE USED FOR

Arredamento
Furniture

Caratteristica Parameter	Metodo Method	Valore Value	U.M.
Strappo Pantalone <i>Tear strength – single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20	N
Solidità del colore allo strofinio a secco @500 cicli <i>Colour fastness to rubbing – dry @500 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	≥ 4	s.g. g.s.
Solidità del colore allo strofinio a umido @250 cicli <i>Colour fastness to rubbing – wet @250 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	≥ 4	s.g. g.s.
Solidità del colore allo strofinio a sudore @80 cicli <i>Colour fastness to rubbing – perspiration @80 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641 (pH8)	≥ 4	s.g. g.s.
Resistenza alle flessioni a secco @50.000 cicli <i>Flex resistance - dry @50,000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402	Nessun danno <i>No damage</i>	/
Adesione a secco <i>Adhesion of finish - dry</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 2	N/cm
Solidità del colore alla luce artificiale Energia di esposizione 16.000 kj/m ² <i>Colour fastness to artificial light Exposition energy 16.000 kj/m²</i>	UNI EN ISO 105B02 (MET. 5)	≥ 5	s.b. b.s.
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma (questa norma si riferisce esclusivamente alla combinazione pelle/lmbottitura) <i>Fire Safety - Burning behaviour cigarette and match flame (this norm refers exclusively to the combination leather and padding)</i>	BS 5852:1979 Match & Cigarette test BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test	Pass Pass	/

Abbreviazioni

ppm = parti per milione
s.g. = scala dei grigi ISO 105-A02:1993
s.b. = scala dei blu ISO 105-B02:1994 §4.1.1
NR = Non Rilevabile

Abbreviations

*ppm = part per million
g.s. = grey scale ISO 105-A02:1993
b.s. = blue scale ISO 105-B02:1994 §4.1.1
ND = Not Detectable*

I VALORI RIPORTATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DEL COLORE, DELLO SPESSORE E DI EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI DEL CLIENTE. NEL CASO QUESTO DOCUMENTO SIA CONSIDERATO REQUISITO CONTRATTUALE DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE CITATO NELL'ORDINE DEL CLIENTE.
THE VALUES REPORTED IN THIS DOCUMENT CAN CHANGE ACCORDING TO THE COLOUR, THE THICKNESS AND OTHER PARTICULAR REQUESTS OF THE CUSTOMER. IN CASE THIS DOCUMENT SHOULD REPRESENT A CONTRACTUAL REQUIREMENT IT MUST BE CLEARLY QUOTED IN CUSTOMER ORDER.